

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56-28256

⑮ Int. Cl.³
C 09 D 11/00

識別記号

庁内整理番号
7455-4J

⑯ 公開 昭和56年(1981)3月19日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 顔料インキ

⑰ 特 願 昭54-104741

⑱ 出 願 昭54(1979)8月17日

⑲ 発 明 者 岩田和夫
草加市吉町4-1-8 べんてる
株式会社草加工場内

⑳ 発 明 者 村上信行
草加市吉町4-1-8 べんてる
株式会社草加工場内

㉑ 発 明 者 田中嘉一
草加市吉町4-1-8 べんてる
株式会社草加工場内

㉒ 発 明 者 西晋一郎
東京都千代田区東神田2-1-
6 べんてる株式会社東京支店内
㉓ 出 願 人 べんてる株式会社
東京都中央区日本橋小網町7番
2号

明 細 書

1. 発明の名称

顔料インキ

2. 特許請求の範囲

有機顔料を分散したインキにおいて、水不溶性合成樹脂のエマルジョンをインキ組成中、固形分換算で2～15重量%含有してなる顔料インキ。

3. 発明の詳細を説明

本発明は、着色剤として有機顔料を使用した顔料インキに関するもので、その目的とするところは、顔料の分散性に優れ、又、紙面への転写において、その転写が定着性に優れ、かつ、乾燥後において色の異なるインキを重ね塗りできる(以下、重色という)顔料インキを提供せんとするものである。

従来、顔料インキは顔料を、天然、合成の種々の水溶性高分子物質である保膠コロイド性樹

脂を含む溶液中に分散せしめたものであった。然るに、保膠コロイド性樹脂の使用量を多くすれば、比較的分散安定性に優れたインキが得られるが、水溶性高分子は本溶液の場合、分子鎖がのびており、特に高分子電解質である例えばアルギン酸ソーダ、ポリアクリル酸ソーダなどはこの傾向が著しく、従って、インキの粘度が増大し、転写用具にインキを充満して転写する際、インキ提出が悪くなるため、保膠コロイド性樹脂の使用量を少なくしなければならず、必然的に分散安定性が劣るということとなり、更に、重色の定着性も不十分となるという問題があった。このように、従来のインキにおいては保膠コロイド性樹脂の使用量によって、分散安定性と粘度に係るインキ提出性という相反するインキ特性が左右されるため、十分満足できるインキが得られなかった。

又、例えば、重色した場合、重色部分に塗り、インキの乾りがあり、重色性を十分満足する

ものではなかった。

そこで、本発明者等は、水溶性の樹脂を使用したのは分散安定性、インキの流出性及び着色性を十分満足することとはできないとの観点から、鋭意研究の結果、本発明を完成したもので、即ち、有機顔料を分散したインキにおいて、水不溶性合成樹脂のエマルジョンをインキ組成中、固形分換算で2～18重量%含有してなる顔料インキを要旨とするものである。

本発明において特に重要なことは、水不溶性合成樹脂のエマルジョンを使用したことであって、これによって、高分子鎖が球状になって水中に分散した状態となり、インキを低粘度にしながらか散安定性、筆跡の定着性を向上することができるようになり、又、着色した際も水不溶性樹脂が被膜を形成する為、インキ同士が重なり合ひ、塗り、インキの抜けがりをより着色層が行われることがないものである。

本発明の合成樹脂エマルジョンとしては、ポ

-3-

リアクリル酸エステルエマルジョン、ポリメタクリル酸エステルエマルジョン、アクリル系共重合体エマルジョン、合成脂肪族ビニルエステル-酢酸ビニル共重合エマルジョンなどの一般のエマルジョンおよびマイタロエマルジョンであり、その使用量は全インキに対し、固形分換算で2～18重量%、より好適には4～9重量%であり、2重量%以下では、筆跡の定着性が十分でなく、18重量%以上では粘度が高くなり何れも好ましい結果が得られない。

又、有機顔料としては、如何なる種類の有機顔料も使用可能であるが、その具体例を挙げれば、U.I.ピグメントエロー1、同2、同3、同5、同12、同13、同14、同15、同33、O.I.パットエロー1、O.I.ピグメントオレンジ1、同5、同13、同16、同17、同24、O.I.パットオレンジ3、O.I.ピグメントレッド1、同2、同3、同4、同5、同7、同9、同12、同22、同23、同37、同38、同

-4-

48カルシウムレーキ、同48バリウムレーキ、同48マンガンレーキ、同49バリウムレーキ、同50、同51、同53バリウムレーキ、同57カルシウムレーキ、同63カルシウムレーキ、同63マンガンレーキ、同81、同83アルミニウム、同88、同112、同214、U.I.ピグメントバイオレット1、同2、同3、同28、O.I.ピグメントブルー1、同2、同15、同16、同17、O.I.パットブルー4、O.I.ピグメントグリーン2、同7、同8、同10、O.I.ピグメントブラウン1、同2、同5、O.I.パットブラウン3、O.I.ピグメントブラック1などのU.I.(カラーインダックス)で示される有機顔料や、コラニールレッドPQR、コラニールブルーAB、コラニールエロー10G-30、コラニールレッド4RH-30、コラニールグリーンGG、コラニールエローPGL-30、コラニールエローHR、コラニールオレンジGR-30、インペロンブルーKB、イ

-5-

ンペロングリーンKG、インペロンエローKR、インペロングリーンGG、インペロンバイオレットKB、インペロンオレンジKR(以上ヘキスト社製)、リュージイ-WスカレットF-30、リュージイ-WレッドFBI、リュージイ-WブルーRLCH、リュージイ-WグリーンFBT、リュージイ-WエローFPGO、リュージイ-WエローブラウンN、リュージイ-WオレンジGBK、リュージイ-WバイオレットFPBN(以上大日本インキ化学工業株式会社)、EMレッドG、EMレッドB、EMスカレット2Y、EMブルーNCB、EMブルー2G-10、EMグリーンG、EMオレンジO、EMエローFG、EMエローG、EMエローGB、EMエロー2BN、WSスカレット2YD-1、WSブルーBB-1、WSエロー2BN-1(以上東洋インキ製造株式会社)、ホルタスレッドBM-Y、ホルタスブルーPM-B、ホルタスグリーンPM-2B、ホルタスエロ

-6-

-PM-1000(以上住化カラー製)、フジSPレッド#73、フジSPブルー#41、フジSPグリーン#7005、フジSPオレンジ#92(以上富士色染製)などの有機顔料を界面活性剤などで処理した水性分散加工有機顔料や、ヒドラコールDNAオレンジ、ヒドラコールベンザエロ-Q8X、ヒドラコールアルファブルー、ヒドラコールフタロシアニンググリーン(以上ヘーケムレス社製)、サノグランレッドBN、サノグランエロ-4G、サノグラングリーン3GL8、サノグランブルー2GL8、サノグランバイオレットBL、サノグランブラック5BL(以上サンド社製)などの粉末加工顔料などがあり、これらを単独又は2種以上の混合物として使用することができ、その使用量は、顔料割合換算で2~25%が好ましい。

更に、インキ溶剤としては、水を主成分とし、その他にエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、

-7-

テオジエチレングリコールなどの多価アルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブなどのエチレングリコールモノアルキルエーテル、メチルカルビトール、エチルカルビトールなどのジエチレングリコールモノアルキルエーテルおよびエタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコールなどが単独もしくは組み合わせて使用せられ、その使用量は全インキに対して2~20重量%が適当である。

尚、以上の他に、必要に応じてフタルセロソルブアセテート、フタルカルビトールアセテートなどの皮膚形成剤、防腐剤、分散剤、防カビ剤、PH調整剤、消泡剤なども使用することができる。

特に、分散剤の使用は好適な結果が得られるが、このような分散剤としては、ステレン-無水マレイン酸の共重合体、ステレン-アクリル酸の共重合体などのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、アミン塩、その他界面活性剤が有効であり、使用の際には、全インキに対して0.5~

-8-

5重量%使用される。

以上のような組成を用い、インキを調整する方法としては、一般に顔料分散に用いるボールミル、ローミル、サンドミル、撹拌ミル、タキスター、ホモミキサー或いは超音波分散の方法などを、使用する顔料その他の物質などを考慮して選択し、顔料を液中に分散せしめればよい。

以下、本発明を実施例によって説明する。実施例、比較例中、「部」とあるのは「重量部」を表わす。

実施例1

コラニールブルー-AE(ヘキスト社製、顔料含有40%) 2.25部
プライマルAO-61(日本アクリル樹脂、ポリ
アクリル酸エステルエマルジョン含有46%) 1.80部
エチレングリコール 6.5部
フタルセロソルブ 1.4部

-9-

デモ-ルN(花王アトラス御製ナフタレン系)

ベンゼンソーダホルマリン(重合体) 1.8部
ベンタクロロフェノールナトリウム塩(防腐剤) 0.2部
水 49.6部

上記配合物を200ccガラス製ビーカーに入れ、マグネッタスターターで1時間撹拌することにより青色インキを得た。

比較例1

実施例1において、プライマルAO-61の代りに水溶性アクリル樹脂であるアロンA-20LL(東亜合成樹脂、ポリアクリル酸ソーダ含有20%)2.5部使用し、同様にインキを得た。

実施例2

コラニールエロ-FGL-50(ヘキスト社製、顔料含有40%) 2.0部
セビアンA-4715(ダイセル御製、ポリ
アクリル酸エステルエマルジョン含有50%) 8.0部
エチレングリコール 4.6部

-10-

アキサノール 0.5部
 フタルカルビトールアセテート 0.6部
 ルノックス1500A(東邦化学工業、アニオン界面
 活性剤) 5.4部
 ノナール510(東邦化学工業、ノニオン界面
 活性剤) 1.0部
 プロダセルORL(IOI社製、防腐剤) 0.02部
 水 620.8部

上記配合中、カーボンブラックMA100、
 ルノックス1500A、エチレンジグリコールホ
 エビホを三本ロールにて十分混練り分散し、次
 いで、残りの組成と混合し攪拌することにより
 黄色インキを得た。

比較例2

実施例2において、セビアンA-4715、
 アキサノール、フタルカルビトールアセテート
 の代りに、水溶性高分子であるイソパン(興イ
 ラレ製、イソブチレン-マレイン酸共重合体-
 NH₂塩)4部使用し、同様にインキを得た。

-11-

以上の実施例並びに比較例により得たインキ
 の特性は次表に示すとおりであった。

特性	分散安定性	粘度	定着性	耐水性	筆記性能	着色性
実施例1	0.65	4.5	良好	良好	良好	にじみがなく、鮮やかな黄色であった(汚れなし)。
2	0.63	4.2	〃	〃	〃	〃
比較例1	0.53	10.3	やや不良	やや不良	不良	にじみがあり、着色部分にむらが生じた(汚れあり)。
2	0.60	15.6	〃	〃	〃	〃

注) 各特性試験は次のように行った。

- (1) 分散安定性：沈降法による褐色の染料標準液の3ヶ月後の比色測定値とサンプルの比色測定値の比により判定した。
- (2) 粘度：B型粘度計による。尚、2.5℃にかける粘度である。
- (3) 定着性：トレーシングペーパーJIS00-2B(オストリッチ製作所製)に面紙(べんてろ製)にて筆記し、乾燥後、セロファンテープを貼りつけ、5分後に剥がし、面紙の剝離状態を判定した。

-12-

(4) 耐水性：上記(3)と同様の紙及び、面紙により筆記し、5分後に筆跡部を水道水に浸漬し、指で擦過し筆跡状態を目視判定した。

(5) 筆記性能：上記(3)において筆記したときの筆跡のかすれ状態を目視判定した。

(6) 着色性：実施例1のインキを上質紙に塗布し、5分後に実施例2のインキを重ね塗った時の着色部分の状態を目視判定した。

比較例は、実施例1の代わりに比較例1、実施例2の代わりに比較例2のインキを使用したほかは同様にして行った。

以上のように本発明の顔料インキは、分散安定性、定着性、着色性に優れたインキであり、筆記具用としてはもちろんのこと、顔料の粒子径、粘度、表面張力を考慮すれば、印刷用、記載計用、スタンプ用インキとしても好適なものである。

特許出願人 株式会社 〇〇〇〇

-13-

⑫ 特許公報(B2)

昭62-1426

⑬ Int. Cl.⁴C 09 D 11/00
11/16

識別記号

PTC
PUC

庁内整理番号

7016-4J
7016-4J

⑭ 公告 昭和62年(1987)1月13日

発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 顔料インキ

⑯ 特 願 昭54-104741

⑰ 公 開 昭56-28256

⑱ 出 願 昭54(1979)8月17日

⑲ 昭56(1981)3月19日

⑳ 発 明 者 岩 田 和 夫 草加市吉町4-1-8 ベンテる株式会社草加工場内
 ㉑ 発 明 者 村 上 信 行 草加市吉町4-1-8 ベンテる株式会社草加工場内
 ㉒ 発 明 者 田 中 嘉 一 草加市吉町4-1-8 ベンテる株式会社草加工場内
 ㉓ 発 明 者 西 晋 一 郎 東京都千代田区東神田2-1-6 ベンテる株式会社東京支店内
 ㉔ 出 願 人 ベンテる株式会社 東京都中央区日本橋小網町7番2号
 審 査 官 小 林 正 巳

1

2

⑳ 特許請求の範囲

1 有機顔料を分散したインキにおいて、水不溶性合成樹脂のエマルジョンをインキ組成中、固形分換算で2〜18重量%含有してなる顔料インキ。
 発明の詳細な説明

本発明は、着色剤として有機顔料を使用した顔料インキに関するもので、その目的とするところは、顔料の分散性に優れ、又、紙面への筆記においては、その筆跡が定着性に優れ、かつ、乾燥後において色の異なるインキを重ね塗りできる(以下、重色という)顔料インキを提供せんとするものである。

従来、顔料インキは顔料を、天然、合成の種々の水溶性高分子物質である保護コロイド性樹脂を含む溶液中に分散せしめたものであつた。然るに、保護コロイド性樹脂の使用量を多くすれば、比較的分散安定性に優れたインキが得られるが、水溶性高分子は水溶液の場合、分子鎖がのびており、特に高分子電解質である例えばアルギン酸ソーダ、ポリアクリル酸ソーダなどはこの傾向が著しく、従つて、インキの粘度が増大し、筆記用具にインキを充填して筆記する際、インキ流出が悪くなるため、保護コロイド性樹脂の使用量を少なくしなければならず、必然的に分散安定性が劣るということとなり、更に、筆跡の定着性も不十分となるという問題があつた。このように、従来の

インキにおいては保護コロイド性樹脂の使用量によつて、分散安定性と粘度に係るインキ流出性という相反するインキ特性が左右されるため、十分満足できるインキが得られなかつた。

5 又、例えば、重色した場合、重色部分にしみ、インキの拡がりがあり、重色性を十分満足するものではなかつた。

そこで、本発明者等は、水溶性の樹脂を使用したのでは分散安定性、インキの流出性及び重色性を十分満足することはできないとの観点にたつて鋭意研究の結果、本発明を完成したもので、即ち、有機顔料を分散したインキにおいて、水不溶性合成樹脂のエマルジョンをインキ組成中、固形分換算で2〜18重量%含有してなる顔料インキを
 15 要旨とするものである。

本発明において特に重要なことは、水不溶性合成樹脂のエマルジョンを使用したことであつて、これによつて、高分子鎖が球状になつて水中に分散した状態となり、インキを低粘度にしながら分散安定性、筆跡の定着性を向上することができるようになり、又、重色した際も水不溶性樹脂が被膜を形成する為、インキ同志が直接混じり、しみ、インキの拡がりなどにより重色部分が汚れることがないものである。

25 本発明の合成樹脂エマルジョンとしては、ポリアクリル酸エステルエマルジョン、ポリメタクリ

3

ル酸エステルエマルジョン、アクリル系共重合体エマルジョン、合成脂肪酸ビニルエステル-酢酸ビニル共重合エマルジョンなどの一般のエマルジョンおよびマイクロエマルジョンであり、その使用量は全インキに対し、固形分換算で2~18重量%、より好適には4~9重量%であり、2重量%以下では、筆跡の定着性が十分でなく、18重量%以上では粘度が高くなり何れも好ましい結果が得られない。

又、有機顔料としては、如何なる種類の有機顔料も使用可能であるが、その具体例を挙げれば、C.I.ピグメントエロー1、同2、同3、同5、同12、同13、同14、同15、同83、C.I.バットエロー1、C.I.ピグメントオレンジ1、同5、同13、同16、同17、同24、C.I.バットオレンジ3、C.I.ピグメントレッド1、同2、同3、同4、同5、同7、同9、同12、同22、同23、同37、同38、同48、カルシウムレーキ、同48バリウムレーキ、同48マンガソレーキ、同49バリウムレーキ、同50、同51、同53バリウムレーキ、同57カルシウムレーキ、同63カルシウムレーキ、同63マンガソレーキ、同81、同83アルミニウム、同88、同112、同214、C.I.ピグメントバイオレット1、同2、同3、同23、C.I.ピグメントブルー1、同2、同15、同16、同17、C.I.バットブルー4、C.I.ピグメントグリーン2、同7、同8、同10、C.I.ピグメントブラウン1、同2、同5、C.I.バットブラック1などのC.I. (カラーインデックス) で示される有機顔料や、コラニールレッドFGR、コラニールブルーAR、コラニールエロー10G-30、コラニールレッド4RH-30、コラニールグリーンGG、コラニールエローFGL-30、コラニールエローHR、コラニールオレンジGR-30、インペロンブルーKB、インペロングリーンKG、インペロンエローKR、インペロングリーンGG、インペロンバイオレットKB、インペロンオレンジKR (以上ヘキスト社製)、リユーダイーWスカーレットF-3G、リユーダイーWレッドFBI、リユーダイーWブルーRLCH、リユーダイーWグリーンFBT、リユーダイーWエローFF8G、リユーダイーWエローブラウンN、リユーダイーWオレンジGRK、リユーダイーWバイオレットFFBN (以上大日本インキ化学工業(株)製)、EMレッドG、EMレッドB、

4

EMスカーレット2Y、EMブルーNCB、EMブルー2G-10、EMグリーンG、EMオレンジO、EMエローFG、EMエローG、EMエローGR、EMエロー2RN、WSスカーレット2YD-1、WSブルーES-1、WSエロー2RN-1 (以上東洋インキ製造(株)製)、ボルクスレッドRM-Y、ボルクスブルーPM-B、ボルクスグリーンPM-2B、ボルクスエローPM-10GC (以上住化カラー製)、フジSPレッド#73、フジSPブルー#41、フジSPグリーン#7005、フジSPオレンジ#92 (以上富士色素(株)製) などの有機顔料を界面活性剤などで処理した水性分散加工有機顔料や、ヒドラコールDNAオレンジ、ヒドラコールハンザエローCSX、ヒドラコールアルファブルー、ヒドラコールフタロシアニソグリーン (以上ハーキュレス社製)、サノグランレッドBN、サノグランエロー4G、サノグラングリーン3GLS、サノグランブルー2GLS、サノグランバイオレットBL、サノグランブラック5BL (以上サンド社製) などの粉末加工顔料などがあり、これらを単独又は2種以上の混合物として使用することができ、その使用量は、顔料純分換算で2~25%が好ましい。

更に、インキ溶剤としては、水を主体とし、その他にエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、チオジエチレングリコールなどの多価アルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブなどのエチレングリコールモノアルキルエーテル、メチルカルビトール、エチルカルビトールなどのジエチレングリコールモノアルキルエーテルおよびエタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコールなどが単独もしくは組み合わせて使用せられ、その使用量は全インキに対して2~20重量%が適当である。

尚、以上の他に、必要に応じてブチルセロソルブアセテート、ブチルカルビトールアセテートなどの皮膜形成剤、防腐剤、分散剤、防カビ剤、pH調整剤、消泡剤なども使用することができる。

特に、分散剤の使用は好適な結果が得られるが、このような分散剤としては、スチレン-無水マレイン酸の共重合物、スチレン-アクリル酸の共重合物などのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、アミン塩、その他界面活性剤が有効であり、使用の際には、全インキに対して0.5~5重量%

使用される。

以上のような組成を用い、インキを調整する方法としては、一般に顔料分散に用いるボールミル、ロールミル、サンドミル、振動ミル、ケミスターラー、ホモミキサー或いは超音波分散の方法などを、使用する顔料その他の物質などを考慮して選択し、顔料を液中に分散せしめればよい。

以下、本発明を実施例によつて説明する。実施例、比較例中、「部」とあるのは「重量部」を表わす。

実施例 1

コラニールブルーAR（ヘキスト社製、顔料含有40%） ……22.5部
 プライマルAC-61（日本アクリル樹脂製、ポリ
 アクリル酸エステルエマルジョン含有46%） ……18.0部
 エチレングリコール ……6.5部
 ブチルセロソルブ ……1.4部
 デモールN（花王アトラス樹脂製、ナフタレンス
 ルホン酸ソーダホルマリン縮合物） ……1.8部
 ベンタクロロフェノールナトリウム塩（防腐
 剤） ……0.2部
 水 ……49.6部

上記配合物を200mlガラス製ビーカーに入れ、
 マグネチックスターラーで1時間攪拌することに
 より青色インキを得た。

比較例 1

実施例1において、プライマルAC-61の代り
 に水溶性アクリル樹脂であるアロンA-20LL

（東亜合成樹脂製、ポリアクリル酸ソーダ含有20%）25部使用し、同様にインキを得た。

実施例 2

コラニールエローFGL-30（ヘキスト社製顔
 料含有40%） ……20部
 セビアンA-4715（ダイセル樹脂製、ポリアクリ
 ル酸エステルエマルジョン含有50%） ……8.0部
 エチレングリコール ……4.6部
 テキサノール ……0.3部
 ブチルカルビトールアセテート ……0.6部
 ルノックス1500A（東邦化学樹脂製、アニオン界
 面活性剤） ……3.4部
 ノナール310（東邦化学樹脂製、ノニオン界面活
 性剤） ……1.0部
 ブロクセルCRL（ICI社製、防腐剤） ……0.02部
 水 ……62.08部
 上記配合中、カーボンブラックMA100、ルノ
 ックス1500A、エチレングリコールおよび水を三
 本ロールにて十分混練り分散し、次いで、残りの
 組成と混合し攪拌することにより黄色インキを得
 た。

比較例 2

実施例2において、セビアンA-4715、テキサ
 ノール、ブチルカルビトールアセテートの代り
 に、水溶性高分子であるイソバン（旭クラレ製、
 イソブチレン-マレイン酸共重合体-NH₄塩）4
 部使用し、同様にインキを得た。

以上の実施例並びに比較例により得たインキの
 特性は次表に示すとおりであつた。

特性	分散安定性	粘 度	定着性	耐水性	筆記性能	重 色 性
実施例 1	0.65	4.3	良 好	良 好	良 好	にじみがなく、鮮やかな緑色であつた（汚れなし）。
〃 2	0.63	4.2	〃	〃	〃	
比較例 1	0.53	10.3	やや不良	やや不良	不 良	にじみがあり、重色部分にむらが生じた（汚れあり）。
〃 2	0.60	15.6	〃	〃	〃	

注）各特性試験は次のように行なつた。

- (1) 分散安定性：沈降法による同色の染料標準液の3ヶ月後の比色測定値とサンプルの比色測定値の比により判定した。
- (2) 粘 度：B型粘度計による。尚、25℃における粘度である。
- (3) 定 着 性：トレーシングペーパーNo.1300-28（オストリッチ製作所樹脂製）に画筆（べんてる樹脂製）にて筆記し、乾燥後、セロファンテープを貼りつけ、5分後に剥がし、筆

跡の剥離状態を判定した。

(4) 耐 水 性：上記(3)と同様の紙及び、画筆により筆記し、5分後に筆跡部を水道水に浸漬し、指で擦過し筆跡状態を目視判定した。

(5) 筆 記 性 能：上記(3)において筆記したときの筆跡のかすれ状態を目視判定した。

(6) 重 色 性：実施例1のインキを上質紙に塗布し、5分後に実施例2のインキを重ね塗った時の重色部分の状態を目視判定した。

比較例は、実施例1の代わりに比較例1、実施例2の代わりに比較例2のインキを使用したほかは同様にして行なった。

以上のように本発明の顔料インキは、分散安定 10 度、表面張力を考慮すれば、印刷用、記録計用、性、定着性、重色性に優れたインキであり、筆記 スタンプ用インキとしても好適なものである。具用としてはもちろんのこと、顔料の粒子径、粘